

www.delloye-paints.be

OMEGA CLASSIC

Eigenschappen

- Zeer goede dekkraft
- Makkelijk verwerkbaar
- Ademend
- Zeer matte uitstraling
- Geen vergeling
- Reukarm
- Voor een goede reinigbaarheid kan geopteerd worden om af te werken met een matte vernis

Gebruikersdomein

OMEGA CLASSIC is geschikt voor binnen en buiten, plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

Algemene Omschrijving

OMEGA CLASSIC is een kalkmatte watergedragen muurverf voor binnen en buiten op basis van en acrylaatdispersie.

Beperkingen :

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is.
 Relatieve vochtigheid max 80%
 Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

Product informatie

Kleuren : **Standaard (Ready Mix)**

Wit

Basissen voor kleurenmengsysteem

Pastel (P) Medium (M) Deep (D) Transparant (TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

Certificatie :

Bevat weinig VOS.

Technische Data OMEGA CLASSIC wit

Bindmiddel	acrylaatdispersie
Pigment type	titaandioxide
Vaste stof in volume	+/- 61 %
Theoretisch rendement	8 -10 m ² /L
Aanbevolen laagdikte – nat	150 µm
– droog	75 µm
Droogtijd bij 20°C – stofdroog	30 min - 1 uur
– Overschilderbaar	4 uur
– Doorhard	2 – 3 dagen
Glansgraad	kalkmat
Verdunnen met	water
Reinigen met	water
Soortelijk gewicht	1,4 g/cm ³
Opslagtemperatuur – min	5°C
– max	40°C

Volatiele organische stoffen (VOS)Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 : 30gr/L

www.delloye-paints.be

Ondergrond, voorbereiding en grondlagen

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met de zelfde type pleister.	PRIMER FIXATIE bij extreem poederende ondergronden, anders 1 laag OMEGA PRIMER.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	PRIMER FIXATIE bij extreem poederende ondergronden, anders 1 laag OMEGA PRIMER.
Oude verflagen op basis van kunstharstdispersie	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag OMEGA PRIMER
Oude verflagen op basis van alkydharsen	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag OMEGA PRIMER
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei.	1 laag OMEGA PRIMER
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	1 laag OMEGA PRIMER
Behang	Eerst reinigen met reiniger 1/20 verdunnen in water. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag OMEGA PRIMER

Verwerking

Verwerking en verdunning :

Met kwast of met rol. Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.

Met Airless: Gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.
Spuitskop 0.021"-0.027"
Druk : 150 – 180 bar
Hoek: 50°