

OMEGA PARKET MAT

WATERGEDRAGEN 2 componentig



Product Beschrijving

Diepmatte, haast onzichtbare en moeilijk opglanzende 2K PU afwerking voor lichte houtsoorten.

Applicatiegebieden

Kan ingezet worden op trappen, parket en allerhande houtobjecten. Ook inzetbaar bij zwaar beloop en algemeen industriële vereisten. Zowel verborstel- als verspreikbaar. Snelle droging.

Product data

Harstyp	100% polycarbonaat MFFT 40°C (alifatisch)
Drag	> 10% co-solvent in water
Verdikking	HEUR - newtonisch 80% (focus op vloeit)
VS	32% (diff. +/-1)
Mattering	Silica of fillervrij - alternatieve mattering

Glansgraad

5GU	DIN 67530 60°
-----	---------------

Substraat voorbereiding

	Schuur voor met een korrel 150 of aanverwant. Zorg voor een goede afzuiging. Blaas het schuurstof van het te behandelen substraat.
	Verspuit of verborstel OPM SEALER onverdund, rijkelijk.
	Herhaal vak 1 indien het oppervlak visueel te mager ligt.
	Top de haren af met een korrel 320 indien het oppervlak te ruw geworden is. Anders niet aftoppen en verder laten verhard.
	Verspuit of verborstel OPM onverdund. De tweede laag mag mals aangebracht worden.
	Laat tenminste 3 uur rusten bij 20°C alvorens mechanisch te belasten.
	Herhaal vak 2 bij toepassing waar zwaar verkeer plaatsvindt.

Product voorbereiding

	Dit product zeer goed roeren voor gebruik.
	Voorfilteren bij verspreiten.

Mengverhouding en praktische tips

	HDI HARDER 8 - 12,5 NCO alifatisch di-isocynaat	10 : 1
	Gedurende 2-5 minuten A+B traag oproeren om gasvorming te voorkomen. 5 minuten laten rusten	
	Dit product heeft een potlife van 3 uur bij 20°C.	

Geschikte verwerkingsinstellingen

Viscositeit standaard 33 sec din 4 - extra verdunnen :	0	0
Nozzle	1.6	na
Druk	2 - 3 bar	na
Verbruik (gram per vierkante meter / laag)	100 - 120	90 - 100
Aantal lagen	min. 1	min. 1
Soort rol	na	vilt/kortpolig

Droog tijden

Stofdroog bij 20°C	na 30 minuten
Handdroog bij 20°C	na 50 minuten
Schuurbaar bij 20°C	na 5 - 7 dagen
Volledige eigenschappen	na 5 - 7 dagen

Nabehandeling / Heropfrissing

Het product kan steeds met zichzelf overlakt worden na opruwing met P320.

Extra

Nooit toepassen bij omgevingstemperaturen onder 20°C en RV boven 80%

OPM is niet gemakkelijk te schuren. Het product is door het speciale harstyp zeer sterk, maar moeilijk verschuurbaar. Gebruik als sealer tegen het onvermijdelijke opharen van het hout - OPM SEALER. Deze watergedragen grondering is geformuleerd om de verkleuring van eiken tegen te gaan, gemakkelijk schuurbaar te zijn en weinig verharding te veroorzaken.

Niet ontvlambaar. NMP en NEP vrij.

Taber CS 17 5mg verlies bij 1000 T : 1Kg / Pendulum 140sec / DIN 68861 i.o.

Wij staan achter de kwaliteit van onze producten en samenstellingen - echter kunnen we niet instaan voor de verwerking en het eindresultaat van dit product toegepast door derden. Sommige externe factoren liggen immers buiten ons bereik en controle.