

# Hydrolak mat

## Beschrijving en gebruik :

Hydrolak mat is een hoogwaardige watergedragen hybride lak geschikt voor binnen en buiten toepassing op hout, kunststof, metaal.

Steeds toepassen op een draagkrachtige ondergrond welke mat en vetvrij is.

Op metaal en kunststof eerst een geschikte primer aanbrengen.

## Belangrijkste kenmerken:

Huidvetresistent.

Aanzetvrije verwerking geeft een perfect egale matte afwerking.

Zeer lange open tijd en uitstekende vloeit.

Spanningsarm.

Zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Niet vergelend.

Duurzame afwerkingslaag.

## Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,

ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.

Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

## Applicatiemateriaal:

Kwast en roller:

De verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller microvezel met 5mm poolhoogte of mohair.

Airless spray:

tot 5% met water verdunnen,

Spuitdruk en opening afhankelijk van het toestel, gelieve ons hier over te raadplegen.

## Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop twee lagen aanbrengen.

Op nieuw hout eerst een laag Isoprim aanbrengen. Reeds geschilderd hout in goede staat eerst matteren en ontvetten.

Op kunststof of metaal eerst een geschikte primer aanbrengen.

Raadpleeg ons in geval van twijfel.

# *Hydrolak mat*

## **Samenstelling:**

Bindmiddel:	Hybride bindmiddel Acryl-PU
Pigment:	titaandioxide en speciale vulstoffen.
Oplosmiddel:	water.
Droge stofgehalte:	in volume: 32% voor wit. in gewicht: 42% voor wit.
VOS gehalte:	< 10gr per liter.
VOS EU grenswaarde:	30gr per liter

## **Technische eigenschappen:**

Dichtheid:	1,30 kg/dm <sup>3</sup> voor wit.
Glansgraad	mat
Stofdroog na:	1 uur
Overschilderbaar na:	6 uur
Rendement:	10 tot 12m <sup>2</sup> per liter.
Kleuren:	wit en alle aquamix kleuren.
Verpakkingen:	1L. – 2,5L.

## **Opslag – houdbaarheid:**

Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.  
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

**Veiligheid:** Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.